

### 5.EPSの実測データ(3) 住都公団試験法による水分蓄積量

住宅・都市整備公団のコンクリート造建築物の屋根外断熱工法用断熱材と壁断熱工法用断熱材の試験には、水分蓄積試験(試験日数は14日又は28日)が採用されております。EPS特号や1号はこれらの試験に合格する結果を得ております。

表2(実測例) EPS 水分蓄積試験(住宅・都市整備公団試験法、数値は四捨五入により概数で表示)

	メーカー	密度 kg/m <sup>3</sup> (種別)	水分蓄積量(% V/V)		試験機関 (試験年)	備考
			試験日数と規格値	試験日数と試験値		
屋根用	K 社	33.2(1号)	14日 ≤1.2 28日 ≤3.0	14日 0.9	K試(H8)	* 壁用の試験条件は 屋根用と異なる。
	I 社	34.2(1号)		14日 0.3	K試(H8)	
壁用	Y 社	27.8(特号)	14日 ≤0.5 * 28日 ≤1.2 *	14日 0.3	K試(H6)	

■本資料に関するお問い合わせは

発泡スチロール協会・EPS 建材推進部

TEL.03-3861-9046 FAX.03-3861-0096